



## Pure Floc KD

MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

Minerale inblaaswol

## Toepassing:

- Na-isolatie van spouwmuren



Technische Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Norm
Brandklasse	A1 (onbrandbaar)		EN 13501-1
Densiteitsrange	30-65	kg/m <sup>3</sup>	ATG
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda_D$	0,034	W/(m·K)	EN 14064-1
Uitzakking	geen uitzakking: S1		EN 14064-1
Luchtstromingsweerstand $\sigma$	$\geq 20$ (AF <sub>r,20</sub> )	kPa · s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Waterdampdoorlatendheid	MU1		EN 12086
Wateropname	WS $\leq 1,0$ (28d)	kg/m <sup>2</sup>	EN 14064-1
Gewicht per pak	16,6	kg	

Isolatie dikte (mm)	Thermische weerstand $R_D$ (m <sup>2</sup> ·K)/W	Minimaal verbruik (aantal zakken/100 m <sup>2</sup> )
40	1,2	7,2
50	1,5	9,0
60	1,8	10,8
70	2,1	12,7
80	2,4	14,5
90	2,6	16,3
100	2,9	18,1
120	3,5	21,7
140	4,1	25,3
160	4,7	28,9
180	5,3	32,5
200	5,9	36,1

